

Voegmortel FM 60

- > flexibel
- > met pareleffect
- > groot kleurenaanbod



Producteigenschappen:

Poedervormige, voedselveilige, water- en vorstbestendige, uiterst soepele, hoogvaste en flexibele voegmortel met pareleffect. Gelijmatige verspreiding en lichte binnendringing in de voegen gegarandeerd. Bovendien verhindert de geringe waterabsorptie van de hoog slijtvaste voegmortel FM 60 op betrouwbare wijze vlekvorming.

Toepassing:

Binnen en buiten voor van voegen met een breedte van 2 tot 7 mm voor een water- en vuilafstotende opvulling. Geschikt voor keramische tegels, platen, mozaïeken en steengoed. Voor vloerverwarming en vochtige ruimtes. Voor wanden en vloeren, terrassen en balkons.

Productgegevens:

Opslag: Droog op houten paletten, in ongeopende originele verpakking kan het product gedurende ongeveer 24 maanden bewaard worden.

Technische gegevens:

Verbruik ~ 0,5 - 0,9 kg/m²

Benodigde waterhoeveelheid:** ca. 0,30 l/kg

Rusttijd: ca. 5 minuten

Houdbaarheid: ca. 2 uur

Beloopbaar: na ca. 24 uur

Barstvrij Voegbreedte: 2 - 7 mm

Kleurenaanbod: zie tabel met kleurstalen

**Voor intensieve kleurtonen (rood, blauw, geel, groen, zwart, roodbruin) is de benodigde hoeveelheid water ca. 0,25 l per kg.

Toepassing:

Aanbevolen gereedschap:

Traagdraaiende elektrische mixer, geschikte mengkom, troffel, voegbord, rubberen spatel, spons, emmer water. Gereedschap onmiddellijk na gebruik grondig met water reinigen.

Ondergrond:

De plaatsingsmortel van de tegels moet voldoende droog zijn. Mortelresten moeten worden verwijderd. De voegen moeten droog en vrij van stof stoffen die het hechttingsvermogen verminderen zijn. Niet geschikt voor zuurbestendige grout, het afdichten van dilatatievoegen en zones met sterke vochtbelasting.

Menging:

In een zuivere mengkom door met een traagdraaiende mixer te roeren totdat een homogeen en klontervrij mengsel ontstaat. Daarbij moet ca. 0,3 liter water per kg kort omgeroerd worden.

Toepassing:

Met voegbord of rubberen spatel diagonaal op de voegrichting insmeren. Het keramische oppervlak na ca. 5 tot 15 minuten met zuiver water en een zachte spons reinigen. Na het afdrogen de nog overblijvende cementlaag nogmaals met water afwassen. Na het voegen ongeveer 24 uur tegen mechanische belasting (belopen) beschermen. Om vlekvorming in de voegmortel te vermijden, moet de plaatsingsmortel voor het opvoegen al opgedroogd zijn en gelijkmatig uit de voegen verwijderd worden. Kleurenuniformiteit kan alleen binnen een productiebatch gewaarborgd worden!